



Faces en Sapelli déroulé 13/10^{ème}
Qualité des faces : II/III
Plis intérieurs triés 100% Okoumé

Collage : Classe 3 - Marine
Norme EN 314 : Qualité du collage
Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles
Densité : 525 kg/m³ +/- 10%. Norme EN 323

EPAISSEUR	PLIS	2500 x 1220 mm	3100 x 1530 mm
		Colisage	Colisage
4 mm	3	10 px**	10 px**
6 mm	5		
9 mm	5		
12 mm	7		
15 mm	9		
18 mm	11		
22 mm	13		-

(**) Tolérance quantité livrée -10%

Contreplaqué marine avec un support multiplis en Okoumé replaqué de 2 faces Sapelli.

Utilisation : Panneau marine destiné à l'utilisation en milieu nautique pour la construction ou l'aménagement extérieur des bateaux. Ce panneau répond également à la norme bardage.

AVANTAGES

- Placages rigoureusement triés
- Forte résistance mécanique
- Couleur plus soutenue que l'Okoumé

SUR DEMANDE

- Qualité bardage I/III
- Qualité des faces I/II
- + Value format 2500 x 1530 mm
- + Value Calibrage
- + Value fondurage, vernis, laquage
- Produit certifié FSC®



BS 1088

E1



La marque de la
gestion forestière
responsable





DECLARATION DES PERFORMANCES (DOP)

N° DOP :	DDP GM-61	Version 21 du 01/02/2021
Code d'identification :	EN 636-3	
Numéro de type :	ALLIN MARINE FACES SAPELLI	
Usage prévu :	Pour une utilisation en milieu humide	
Fabricant :	SAS ALLIN - Route de la Couarde - 79270 LE VANNEAU contact.allin@groupe-arbor.com - www.allin.fr	
Système d'évaluation et de vérification des performances :	CE 2+	
L'organisme notifié :	FCBA 0380	
a réalisé :	l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine	
a délivré :	le certificat de contrôle de la production en usine : 0380 – CPR – N°213	

PERFORMANCES DÉCLARÉES :

Caractéristiques essentielles	Performances															Spécification technique harmonisée	
Epaisseur en mm		4		6			9		12	15	18		22				EN 13986 : 2004 + A1 : 2015
Qualité du collage	3																
Masse volumique : Kg/m³	525																
Réaction au feu	E						D-s2,d0										
Dégagement de fomaldéhyde maxi	E1																
RÉSISTANCE : N/mm²																	
Flexion // aux faces		88,3		65,7			51,9		44,9	44,6	42,2		37,8				
Flexion ⊥ aux faces		7,9		20,3			27,6		30,6	28,5	29,0		31,6				
Traction // aux faces		32,2		16,6			11,2		10,4	12,6	12,5		11,4				
Traction ⊥ aux faces		12,0		9,9			14,4		14,7	12,3	12,2		13,0				
Compression // aux faces		30,3		27,2			18,4		17,0	20,6	12,2		18,7				
Compression ⊥ aux faces		19,7		16,3			23,5		24,1	20,1	12,2		21,4				
Cisaillement roulant // aux faces		1,4		1,4			1,4		1,4	1,4	12,2		1,4				
Cisaillement roulant ⊥ aux faces		2,2		1,4			1,4		1,4	1,4	12,2		1,4				
Cisaillement de voile		6,2		6,2			6,2		6,2	6,2	12,2		6,2				



**ALLIN MARINE
FACES SAPELLI**



ALLIN
La Motte Michel, 79270 Le Vanneau
Tél. : +33 (0)5 49 35 00 02 / Fax : +33 (0)5 49 35 02 64
contact.allin@groupe-arbor.com / www.allin.fr

p.3/3 - DOP

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques essentielles	Performances															Spécification technique harmonisée	
Epaisseur en mm		4		6			9		12	15	18		22				
MODULE D'ÉLASTICITÉ : N/mm²																	EN 13986 : 2004 + A1 : 2015
Flexion // aux faces		11 680		8 730			6 940		6 080	6 180	5 900		5 310				
Flexion ⊥ aux faces		1 240		3 180			4 330		4 790	4 460	4 540		4 960				
Traction // aux faces		6 580		6 530			4 410		4 080	4 950	4 900		4 490				
Traction ⊥ aux faces		4 730		3 900			5 650		5 790	4 820	4 790		5 130				
Compression // aux faces		6 580		6 530			4 410		4 080	4 950	4 900		4 490				
Compression ⊥ aux faces		4 730		3 900			5 650		5 790	4 820	4 790		5 130				
Cisaillement roulant // aux faces		70		70			70		70	70	70		70				
Cisaillement roulant ⊥ aux faces		70		70			70		70	70	70		70				
Cisaillement de voile		430		430			430		430	430	430		430				
Résistance au poinçonnement	NPD																EN 13986 : 2004 + A1 : 2015
Résistance au choc	NPD																
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)																	
- coupelle humide	45																
- coupelle sèche	180																
Absorption acoustique [250-500] Hz	0,1																
Absorption acoustique [1000-2000] Hz	0,3																
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13																
Teneur en pentachlorophénol (ppm)	< 5																

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Pour le fabricant et en son nom par :	J. ROUSSEAU	Responsable Qualité	Le :	01/02/2021	à :	Le Vanneau
---------------------------------------	-------------	---------------------	------	------------	-----	------------